



0610305

ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

RAPPORTO: 06 10305

DATE

Ricevimento campione: 27-06-2006

Inizio prove: 29-06-2006

Emissione rapporto: 30-06-2006

FABBRICANTE 3230

SERI-ART srl

CLIENTE FINALE 3230

SERI-ART srl

FATTURARE A 3230

SERI-ART srl


Via degli artigiani, 14/C

26100 CREMONA CR ITALIA

IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO

ETICHETTE ADESIVE




Responsabile Laboratorio
A. Borgonovo


Direzione Tecnica
Dr. Ing. N. Consenni

*Nota: i risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
E' vietata la riproduzione anche in forma parziale del presente rapporto, qualsivoglia modifica od alterazione dello stesso.
Il campionamento è stato effettuato a cura del cliente.*



0610305

ALLEGATO A - VERIFICA RAPPORTO DI PROVA PROPRIETA CHIMICHE
Valutazione RAPPORTO DI PROVA

pag. 1

RAPPORTO: 06 10305

DATE

Ricevimento campione: 27-06-2006

Inizio prove: 29-06-2006

Emissione rapporto: 30-06-2006

IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO

ETICHETTE ADESIVE

Plastica morbida - Determinazione contenuto Plastificanti (FTALATI)

Requisiti Normativi e Legislativi Applicabili: La plastica non deve contenere più dello 0.05% in peso di uno o più degli ftalati seguenti: DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP, BBP.

Giudizio:

Il campione **SODDISFA** i requisiti Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 30 Settembre 1999-Disposizioni tecniche relative all'immissione sul mercato di giocattoli in plastica morbida Destinati a bambini di età compresa tra 0-36 mesi.



Risultati

pag. 1 di 1

Prova Plastica morbida - Determinazione contenuto Plastificanti (FTALATI)

Metodo: EN 14372:2004 (capitolo 6.3.2)

Principio: Estrazione con solvente eseguita da analisi gascromatografica

Strumento: Gascromatografo dotato di rilevatore massa

Identificazione Parti	Risultato:						
	mg	DINP	DEHP	DBP	DIDP	DNOP	BBP
ADESIVO		<0,005%	<0,005%	<0,005%	<0,005%	<0,005%	<0,005%

Legenda: Risultati espressi in percento peso.
Dettaglio delle sostanze determinate :
DINP = ftalato di diisononile
DEHP = ftalato di bis(2-etilesile)
DBP = ftalato di dibutile
DIDP = ftalato di dipentile
DNOP = ftalato di diottile
BBP = ftalato di butilbenzile